

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ «EP-SP».

Инструменты и оборудование:	Шлифовальная или дробеструйная машина, промышленный пылесос, миксер с венчиком, шпатели, валики, кисти, швабра-щетка.
Подготовка поверхности:	Свежеуложенный бетон необходимо выдержать не менее 28 суток. При необходимости отшлифовать поверхность пола или обработать дробеструйной машиной, заделать выбоины и трещины, зашпаклевать неровности. Поверхность пола тщательно очистить жесткой щеткой, а затем удалить пыль пылесосом. Покрываемая поверхность должна быть твердой, шероховатой, очищена от старых покрытий, грязи, масел и др. веществ, препятствующих адгезии. Влажность бетонного основания не должна превышать 4-5%.
Температура в помещении:	Не ниже +15 °С + хорошая вентиляция
Температура поверхности:	Не ниже +10 °С
Состав покрытия:	Покрытие EP-SP состоит из: 1. Грунтовочного слоя EP-PR 2. Окрасочного слоя EP-SLK
Подготовка материала:	Перед работой по нанесению компоненты материала необходимо выдержать в помещении, где будут производиться работы не менее суток! (особенно в холодное время года).
Смешивание материалов:	Компонент В медленно влить в компонент А и тщательно перемешать низкоскоростным профессиональным миксером (300 – 400 об. мин.) в течение 3-5 мин. После смешивания компонентов материал необходимо выработать в течение 7–10 минут, в противном случае начнется реакция с большими выделением тепла, и материал придет в негодность.
Грунтовочный слой:	После смешивания компонентов PR-A и PR-B до однородной массы, материал выливается на подготовленное основание и распределяется по поверхности раклей из пористой резины, а затем прокатывается валиком с коротким ворсом для более ровного распределения материала. Расход грунтовки по бетонному основанию бетон марки B22,5 составляет ориентировочно 0,3 кг/м ² .
Окрасочный слой:	Окрасочный слой наносится не ранее 6 и не позднее 24 часов после нанесения грунтовочного слоя. После смешивания компонентов SLK-A и SLK-B до однородной массы, материал наносится на загрунтованное основание кистью, валиком с ворсом 8-12 мм., или краскопультом для двухкомпонентных красок в один два слоя. Расход краски на один слой 0,2 кг/м ² .
Очистка инструмента:	Органическими растворителями (ацетон и др.)
Время сушки (застывания) покрытия при +20 °С:	24 часа До полной нагрузки 7-10 суток.
Безопасность:	К работам с материалами, содержащими органические растворители, не допускаются лица моложе 18 лет, беременные женщины и кормящие матери.

Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

При выполнении работ с применением полимерных материалов, содержащих токсичные компоненты, надлежит пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респираторы, шипованная обувь и т.п.), чтобы избежать прямого контакта материалов с кожным покровом работающих. Нельзя допускать попадания материалов на открытые участки кожи и глаза. При попадании в глаза, необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Для защиты кожи рук следует использовать кремы, не содержащие жира и силикона.

Ответственность:

В связи с тем, что производитель материалов не может контролировать процесс нанесения материала и соблюдение технологии, подрядчик, выполняющий работы, самостоятельно отвечает за качество выполняемых работ.

Техническая поддержка по тел. 8(812)702-92-10